

## EC-2401 / EH-2904-1, EH-2905-1, EH-2906-1

### Sistema de colada epoxi

Con carga mineral con reactividad diferente

#### Propiedades Clave

- De uso universal
- Baja sedimentación
- Muy buena fluidez
- Reactividad ajustable
- Buena reproducción de detalles
- Fácil de aplicar

#### Aplicaciones

- Modelos de fundición
- Modelos de copia
- Colada directa (negativo)
- Calibres y dispositivos
- Modelos de trabajo para la industria cerámica
- Modelos en baño galvanizado

#### Propiedades de procesamiento

		Unidad	EC-2401	EH-2904-1	EH-2905-1	EH-2906-1
Color	visual		beige	amarillento	amarillento	amarillento
Relación de mezcla		p. en peso	100	20	-	-
Relación de mezcla		p. en peso	100	-	20	-
Relación de mezcla		p. en peso	100	-	-	20
Densidad	ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	aprox. 1,75	aprox. 1,00	aprox. 1,01	aprox. 1,01
Viscosidad a 25 °C	DIN 53019-1	mPa s	90.000 - 120.000	90 - 130	80 - 120	40 - 80

		Unidad	EC-2401 / EH-2904-1	EC-2401 / EH-2905-1	EC-2401 / EH-2906-1
Viscosidad de la mezcla a 25 °C	DIN 53019-1	mPa s	2.800 - 3.800	2.500 - 3.500	2.000 - 2.500
Pot life a 25 °C	1000 ml	min	40 - 50	70 - 80	170 - 200
Tiempo de desmoldeo		h	12	16	18
Espesor de capa		mm	10	20	80

#### Propiedades Mecánicas del material curado

		Unidad	EC-2401 / EH-2904-1	EC-2401 / EH-2905-1	EC-2401 / EH-2906-1
Curado			s a temperatura ambiente o 14h a	s a temperatura ambiente o 14h a	s a temperatura ambiente o 14h a
Color		visual	beige	beige	beige
Densidad	ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	aprox. 1,60	aprox. 1,60	aprox. 1,60
Dureza	ISO 868	Shore D	85 - 90	85 - 90	85 - 90
Coefficiente de expansión térmica	ISO 11359	10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	50 - 55	50 - 55	50 - 55
Temperatura de deformación	ISO 75	°C	53 - 58	43 - 48	45 - 50
Temperatura de transición vítrea, Tg	DSC	°C	53 - 58	45 - 50	48 - 53
Resistencia a compresión	ISO 604	MPa	108 - 113	103 - 108	113 - 118
Módulo a compresión	ISO 604	MPa	6.300 - 6.800	5.800 - 6.300	6.300 - 6.800
Resistencia a flexión	ISO 178	MPa	83 - 88	78 - 83	88 - 93
Módulo a flexión	ISO 178	MPa	6.000 - 6.500	5.800 - 6.300	6.300 - 6.800
Contracción lineal*		mm/m	aprox. 0,20	aprox. 1,00	aprox. 0,40

\*medido en capa de máximo espesor según se indica arriba



**EC-2401 / EH-2904-1, EH-2905-1, EH-2906-1**

**Sistema de colada epoxi**

Con carga mineral con reactividad diferente

**Procesado**

La temperatura de procesamiento y la del material deben encontrarse en un rango de entre 20 °C y 25 °C. Mezclar bien los componentes con la proporción de mezcla adecuada. Se recomienda la evacuación.

Presentación	
RAKU® TOOL EC-2401	10 kg, 6 x 1,40 kg
RAKU® TOOL EH-2904-1	25 kg, 2 kg, 6 x 0,28 kg
RAKU® TOOL EH-2905-1	25 kg, 2 kg, 6 x 0,28 kg
RAKU® TOOL EH-2906-1	25 kg, 2 kg, 6 x 0,28 kg

**Almacenamiento**

Los recipientes originales deben almacenarse herméticamente cerrados y secos a temperaturas de entre 15 °C y 30 °C. Si se almacenan correctamente, los productos se conservarán durante el periodo de almacenamiento indicado en la etiqueta. Los contenedores abiertos deben estar siempre cerrados tras el uso y deben utilizarse en cuanto sea posible.

**Precauciones de manejo**

Durante el procesamiento es necesario asegurarse de que el lugar de trabajo está bien ventilado. También se deben respetar las normas de protección de higiene industrial de la correspondiente asociación profesional para el uso de resinas de reacción y sus endurecedores. Tenga en cuenta las hojas de seguridad correspondientes.