

## EC-2400 / EH-2952-1

### Epoxid Gießsystem

Abrasionsbeständig

#### Haupteigenschaften

- Gut gießbar
- Geringe Sedimentation
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Reaktivität einstellbar
- Harte Oberfläche, abrasionsbeständig
- Gute mechanische Eigenschaften

#### Anwendungen

- Gießereimodelle
- Kopiermodelle
- Schäumformen

#### Verarbeitungsdaten

		Einheit	EC-2400	EH-2952-1
Farbe	optisch		Blau	Gelblich
Mischungsverhältnis		Gewt.	100	7
Dichte	DIN 2811-1	g/cm <sup>3</sup>	ca. 2,00	ca. 0,96
Viskosität bei 25°C	DIN 53019-1	mPa·s	100.000 - 200.000	20 - 50

		Einheit	EC-2400 / EH-2952-1
Mischviskosität bei 25°C	DIN 53019-1	mPa·s	12.000 - 18.000
Topfzeit bei 25°C	1000 ml	Min	120 - 150
Entformbar nach		h	18
Maximale Schichtstärke		mm	60

#### Nach Härtung / Mechanische Eigenschaften

		Einheit	EC-2400 / EH-2952-1 16h RT + 14h bei 120°C
Härtung			
Farbe		optisch	Blau
Dichte	ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	ca. 1,90
Härte	ISO 868	Shore D	85 - 90
Wärmeausdehnungskoeffizient	ISO 11359	10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	30 - 40
Wärmeformbeständigkeit, HDT	ISO 75	°C	115 - 120
Glasumwandlungstemperatur, Tg	DSC	°C	115 - 120
Druckfestigkeit	ISO 604	MPa	165 - 170
E-Modul aus Druckfestigkeit	ISO 604	MPa	9.500 - 10.000
Biegefestigkeit	ISO 178	MPa	115 - 120
E-Modul aus Biegefestigkeit	ISO 178	MPa	9.000 - 9.500
Linearer Schwund*		mm/m	ca. 0,10

\*an max. Schichtstärke gemessen, wie oben angegeben



### Verarbeitungshinweise

Die Verarbeitungstemperatur und die des Materials sollten im Bereich von 20°C – 25°C liegen.

Die Komponenten im angegebenen Mischungsverhältnis gut vermischen.

Evakuieren wird empfohlen.

Die mechanischen Eigenschaften und die Temperaturbeständigkeit werden nur erreicht, wenn eine Nachhärtung entsprechend der Härtungsempfehlung erfolgt.

### Empfohlener Härtungszyklus

Nach anfänglicher Härtung von 12-24 Stunden bei Raumtemperatur müssen die Teile stufenweise auf 120°C erwärmt und für 14 Std. bei 120°C nachgehärtet werden. Anschließend muss das Bauteil langsam abgekühlt werden. Die Härtungszeiten bei Raumtemperatur sowie die Aufheiz- und Abkühlrate sind dabei von der Schichtstärke des Bauteils abhängig.

Verpackung	
RAKU® TOOL EC-2400	5 kg
RAKU® TOOL EH-2952-1	3 kg

### Lagerung

Original Gebinde sollten dicht verschlossen und trocken bei Temperaturen zwischen 15°C und 30°C gelagert werden. Bei fachgerechter Lagerung haben die Produkte die auf dem Produktetikett angegebene Lagerdauer. Angebrochene Gebinde sind stets zu verschließen und baldmöglichst zu verarbeiten.

### Arbeitsschutz

Bei der Verarbeitung ist auf gute Belüftung des Arbeitsplatzes zu achten. Gleichzeitig sind die gewerbehygienischen Schutzvorschriften der Berufsgenossenschaft für den Umgang mit Reaktionsharzen und deren Härtern einzuhalten. Beachten Sie bitte die jeweiligen Sicherheitsdatenblätter.