

CC-6507 & CB-6507

Close Contour Casting & Close Close Contour Block

Předlévaný polyuretan

Vlastnosti

- Hustá struktura povrchu
- Velmi dobré vlastnosti při frézování
- Dobrá rozměrová stabilita
- Dobrá odolnost proti otěru
- Dobrá odolnost proti rázům

Použití

- Formovací desky
- Jaderníky
- Modely a formy
- Tvářecí nástroje
- Měrky

Výhody Close Contour Casting

- Close Contour Casting je dodáván jako tvarový odlitek, který má předlité tvary jako konečný výrobek.
- Close Contour Block je na zakázku vyrobený obdélníkový blok bez opracování.
- Rychlé frézování, malé opotřebení fréz a malé množství odpadu díky konturám formy.
- Díky hladkému, jemnému a velmi hustému povrchu, je zapotřebí menší úsilí při dokončování.
- Dobrá dimenzní stabilita, materiál vykazuje menší zakřivení, jak izotropní blokový materiál.
- Vysoká kvalita.

Mechanické vlastnosti

		Jednotka	CC-6507 / CB-6507
Barva		optický	olivová
Hustota	ISO 1183	g/cm ³	cca. 1,40
Tvrдость	ISO 868	Shore D	85 - 90
Koeficient teplotní roztažnosti	ISO 11359	10 ⁻⁶ K ⁻¹	50 - 55
Teplotní tvarová stálost, HDT	ISO 75	°C	75 - 80
Pevnost v tlaku	ISO 604	Mpa	85 - 95
E-Modul pevnost v tlaku	ISO 604	Mpa	3.500 - 4.000

Zpracování

Materiál by měl být zpracováván při teplotě v rozmezí 20-23°C.

Skladování

Materiál by měl být skladován rovnoměrně a na suchém místě. Během skladování a přepravy je třeba zabránit teplotním změnám.



Hygiena při práci

Během zpracování zajistěte dobré větrání na pracovišti. Zároveň je třeba dodržovat předpisy o ochraně průmyslové hygieny odpovědnosti zaměstnavatele, pokud jde o manipulaci s reakčními pryskyřicemi a jejich tvrdidly. Dodržujte příslušné bezpečnostní listy.