

## MB-0600

### Blokový materiál

Polyuretanový blokový materiál pro modely

#### Vlastnosti

- Jemná povrchová struktura
- Snadno obrobitelná a frézování
- Snadné k plnění a lakování
- Široký rozsah tloušťek

#### Použití

- Univerzální modely
- Modely a formy
- Ořezové přípravky

#### Mechanické vlastnosti

		Jednotka	MB-0600
Barva		optický	hnědá
Hustota	ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	cca. 0,60
Tvrdost	ISO 868	Shore D	50 - 55
Koeficient teplotní roztažnosti	ISO 11359	10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	50 - 55
Teplotní tvarová stálost, HDT	ISO 75	°C	70 - 75
Pevnost v tlaku	ISO 604	Mpa	15 - 20
Pevnost v ohybu	ISO 178	Mpa	15 - 20

#### Zpracování

Materiál by měl být zpracováván při teplotě v rozmezí 20-23°C.

#### Rozměry

RAKU® TOOL MB-0600

1500 x 500 x 25 mm  
 1500 x 500 x 30 mm  
 1500 x 500 x 50 mm  
 1500 x 500 x 75 mm  
 1500 x 500 x 100 mm  
 1500 x 500 x 150 mm  
 1500 x 500 x 200 mm

#### Skladování

Materiál by měl být skladován rovnoměrně a na suchém místě. Během skladování a přepravy je třeba zabránit teplotním změnám.



### Hygiena při práci

---

Během zpracování zajistěte dobré větrání na pracovišti. Zároveň je třeba dodržovat předpisy o ochraně průmyslové hygieny odpovědnosti zaměstnavatele, pokud jde o manipulaci s reakčními pryskyřicemi a jejich tvrdidly. Dodržujte příslušné bezpečnostní listy.

**Informace o lepidlech a opravných tmelech naleznete v příslušných technických listech.**