

MB-0600

Blokový materiál

Polyuretanový blokový materiál pro modely

Vlastnosti

- Jemná povrchová struktura
- Snadno obrobitelná a frézování
- Snadné k plnění a lakování
- Široký rozsah tloušťek

Použití

- Univerzální modely
- Modely a formy
- Ořezové přípravky

Mechanické vlastnosti

		Jednotka	MB-0600
Barva		optický	hnědá
Hustota	ISO 1183	g/cm ³	cca. 0,60
Tvrdost	ISO 868	Shore D	50 - 55
Koeficient teplotní roztažnosti	ISO 11359	10 ⁻⁶ K ⁻¹	50 - 55
Teplotní tvarová stálost, HDT	ISO 75	°C	70 - 75
Pevnost v tlaku	ISO 604	Mpa	15 - 20
Pevnost v ohybu	ISO 178	Mpa	15 - 20

Zpracování

Materiál by měl být zpracováván při teplotě v rozmezí 20-23°C.

Rozměry

RAKU[®] TOOL MB-0600

1500 x 500 x 25 mm
 1500 x 500 x 30 mm
 1500 x 500 x 50 mm
 1500 x 500 x 75 mm
 1500 x 500 x 100 mm
 1500 x 500 x 150 mm
 1500 x 500 x 200 mm

Skladování

Materiál by měl být skladován rovnoměrně a na suchém místě. Během skladování a přepravy je třeba zabránit teplotním změnám.



Hygiena při práci

Během zpracování zajistěte dobré větrání na pracovišti. Zároveň je třeba dodržovat předpisy o ochraně průmyslové hygieny odpovědnosti zaměstnavatele, pokud jde o manipulaci s reakčními pryskyřicemi a jejich tvrdidly. Dodržujte příslušné bezpečnostní listy.

Informace o lepidlech a opravných tmelech naleznete v příslušných technických listech.