

CP-6083 R / CP-6084 H

Close Contour Paste

Strojně aplikovaná modelová pasta

© RAMPF Advanced Polymers GmbH & Co. KG

MAEI - Rev.Status: 02-2024/07/01 - CZ

Strana 1 / 2

Vlastnosti

- Dobrá stabilita hran
- Dobře obrobitelný, malá prašnost
- Nízká exotermie
- Tloušťka vrstvy 25 mm lze aplikovat i na svislých plochách (bez ztečení)

Použití

- Velké modely
- Modely listů větrných turbín
- Modely lodí

Vlastnosti při zpracování

		Jednotka	CP-6083-R	CP-6084-H
Barva	opticky		šedá	bílá
Směšovací poměr		hmotnostní díl	100	100
Směšovací poměr		objemové díly	100	100
Hustota	ISO 1183	g/cm ³	cca. 0,80	cca. 0,80

		Jednotka	CP-6083-R / CP-6084-H
Doba zpracování při 25 °C	1000 ml	min	60 - 70
Max. tloušťka		mm	25
Obrobitelná po		hod.	14

Po vytvrzení / Mechanické vlastnosti

Vytvrzení		Jednotka	CP-6083-R / CP-6084-H 7 dní za p.t. nebo 14h při 40°C	CP-6083-R / CP-6084-H 16h za p.t.+ 14h při 80°C
Barva		optický	šedá	šedá
Hustota	ISO 1183	g/cm ³	cca. 0,85	cca. 0,85
Tvrdość	ISO 868	Shore D	65 - 70	68 - 72
Koeficient teplotní roztažnosti	ISO 11359	10 ⁻⁶ K ⁻¹	65 - 75	57 - 67
Teplotní tvarová stálost, HDT	ISO 75	°C	55 - 60	85 - 90
Teplota skelného přechodu, Tg	DSC	°C	55 - 60	85 - 90
Pevnost v tlaku	ISO 604	Mpa	40 - 45	48 - 52
E-Modul pevnost v tlaku	ISO 604	Mpa	1.500 - 2.000	1.800 - 2.300
Pevnost v ohybu	ISO 178	Mpa	30 - 35	35 - 40
E-Modul pevnost v ohybu	ISO 178	Mpa	1.700 - 2.200	1.700 - 2.200
Lineární smrštění*		mm/m	cca. 1,00	cca. 1,00

*měřeno při maximální tloušťce vrstvy, dle údajů v tabulce



Zpracování

Teplota při zpracování a teplota materiálu musí být 20 - 25 °C. Nikdy pod 18°C.

Na vyžádání jsou k dispozici hodnoty pro nastavení parametrů dávkovacího stroje. Před spuštěním aplikace zkontrolujte poměr míchání. Zajistěte nepřetržité dodávky stlačeného vzduchu. Čím delší používáte hadici, tím větší je tlak materiálu.

Maximální tloušťka vrstvy je 25 mm pro jednu operaci. Při potřebě větších tloušťek vrstev doporučujeme nanést další až po zgelovatění první vrstvy.

Balení

RAKU® TOOL CP-6083-R	150 kg
RAKU® TOOL CP-6084-H	150 kg

Skladování

Originální nádoby by měli být utěsněny a skladovány při okolní teplotě 15 - 30°C. Při správném skladování mají produkty dobu trvanlivosti udanou na štítku výrobku. Používané nádoby by měly být vždy vhodně utěsněny a spotřebovány co nejdříve.

Hygiena při práci

Během zpracování zajistěte dobré větrání na pracovišti. Zároveň je třeba dodržovat předpisy o ochraně průmyslové hygieny odpovědnosti zaměstnavatele, pokud jde o manipulaci s reakčními pryskyřicemi a jejich tvrdidly. Dodržujte příslušné bezpečnostní listy.