

## SB-0351

### Модельный пластик

Полиуретановая плита для стилизации и дизайна

#### Основные особенности

- Прочная поверхность при низкой плотности
- Высокая стабильность размеров
- Материал очень стабилен во время фрезерования

#### Применение

- Обрезные шаблоны
- Макеты и модели для стилизации и дизайна

#### Механические свойства

|                                  |           | Ед. измер.                       | SB-0351     |
|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------|
| Цвет                             |           | Визуально                        | Абрикосовый |
| Плотность                        | ISO 1183  | г/см³                            | ок. 0,35    |
| Коэффициент теплового расширения | ISO 11359 | 10 <sup>-6</sup> К <sup>-1</sup> | 60 - 70     |
| Температура деформации           | ISO 75    | °C                               | 65 - 75     |
| Предел прочности на сжатие       | ISO 604   | МПа                              | 7 - 10      |
| Прочность на изгиб               | ISO 178   | МПа                              | 7 - 10      |

#### Применение

Работа с материалами должна проводиться при температуре 20-25°C.

#### Габаритные размеры

RAKU® TOOL SB-0351

1500 x 500 x 50 mm  
 1500 x 500 x 75 mm  
 1500 x 500 x 100 mm  
 1500 x 500 x 150 mm  
 1500 x 500 x 200 mm

#### Хранение

Материал хранить в сухом месте на ровной поверхности. Избегать резких колебаний температуры при хранении и транспортировке.



### Меры предосторожности

---

При работе с материалом следить за вентиляцией рабочих мест. Соблюдайте требования техники безопасности по работе с реакционными смолами и отвердителями. Пожалуйста руководствуйтесь Паспортом Безопасности.

**Информация о клеях и ремонтных составах доступна в соответствующих технических листах.**