

EL-2200 / EH-2904-1

Эпоксидная ламинирующая смола многоцелевого применения

Отверждение при комнатной температуре, хорошая текучесть, ударная прочность

Основные особенности

- Отверждение при комнатной температуре
- Хорошее сцепление стекловолокна и наполнителей
- Повышенная ударпрочность

Применение

- Оснастка и поддерживающие конструкции общего назначения
- Ламинирующая смола для стекло- и углеволокна
- Связующие материалы для наполнителей различного назначения

Технические характеристики

		Ед. измер.	EL-2200	EH-2904-1
Цвет	Визуально		бесцветный	желтоватый
Пропорции смешивания		По весу	100	40
Плотность	ISO 1183	г/см ³	ок. 1,10	ок. 1,00
Вязкость при 25°C	DIN 53019-1	мПа*с	2.000 - 3.000	90 - 130

		Ед. измер.	EL-2200 / EH-2904-1
Вязкость смеси при 25°C	DIN 53019-1	мПа*с	400 - 500
Время жизни при 25°C	500 ml	мин.	40 - 50
Максимальная толщина слоя		мм	8
Время выемки		ч	24

Механические свойства / после отверждения

		Ед. измер.	EL-2200 / EH-2904-1
Отверждение			7 суток при 25°C, или 14 часов при 40°C
Цвет		Визуально	желтоватый
Плотность	ISO 1183	г/см ³	ок. 1,10
Температура деформации	ISO 75	°C	35 - 40
Прочность на изгиб	ISO 178	МПа	35 - 40
E-модуль упругости при изгибе	ISO 178	МПа	900 - 1.000



EL-2200 / EH-2904-1

Эпоксидная ламинирующая смола многоцелевого применения

Отверждение при комнатной температуре, хорошая текучесть, ударная прочность

Применение

Диапазон рабочей температуры должен находиться в пределах 20-25°C.

Дегазация рекомендована.

Ткань пропитать и укладывать слой за слоем.

Свойства продукта улучшаются при постотверждении.

Упаковка	
RAKU® TOOL EL-2200	1.000 kg, 220 kg, 25 kg
RAKU® TOOL EH-2904-1	25 kg, 2 kg, 6 x 1 kg

Хранение

Оригинальные контейнеры должны храниться в сухом месте при температуре между 15 и 30°C. При строгом соблюдении правил хранения, срок годности материала будет соответствовать указанному на этикетке.

Материал в распечатанных контейнерах хранить плотно закрытым и использовать как можно скорее.

Меры предосторожности

При работе с материалом следить за вентиляцией рабочих мест. Соблюдайте требования техники безопасности по работе с реакционными смолами и отвердителями. Пожалуйста руководствуйтесь Паспортом Безопасности.