

## PP-3350 / PH-3905

### Клей для плит высокой плотности

Отверждение при комнатной температуре

#### Основные особенности

- Цвет соответствует цвету WB-1250
- Очень хорошая наполняемость и текучесть
- Высокая прочность и хорошая адгезия
- Быстрое отверждение при комнатной температуре

#### Применение

- Склеивание полиуретановых плит высокой плотности

#### Технические характеристики

		Ед. измер.	PP-3350	PH-3905
Цвет	Визуально		Светло-зеленый	Светло-коричн.
Пропорции смешивания		По весу	100	50
Плотность	DIN 2811-1	г/см³	ок. 1,16	ок. 1,23

		Ед. измер.	PP-3350 / PH-3905
Время жизни при 25°C	500 ml	мин.	5 - 8
Минимальное время отверждения	25°C	ч	4

#### Механические свойства / после отверждения

Отверждение		Ед. измер.	PP-3350 / PH-3905
			7 суток при 25°C, или 14 часов при 40°C
Цвет		Визуально	Светло-зеленый
Плотность	ISO 1183	г/см³	ок. 1,20
Твердость	ISO 868	по Шору D	75 - 80
Коэффициент теплового расширения	ISO 11359	10 <sup>-6</sup> К <sup>-1</sup>	80 - 90
Температура деформации	ISO 75	°C	50 - 55
Температура стеклования	DSC	°C	45 - 50
Предел прочности на сжатие	ISO 604	МПа	48 - 53
Прочность на изгиб	ISO 178	МПа	55 - 60
Е-модуль упругости при изгибе	ISO 178	МПа	1.800 - 2.000



**PP-3350 / PH-3905**

**Клей для плит высокой плотности**

Отверждение при комнатной температуре

**Применение**

Диапазон рабочей температуры должен находиться в пределах 20-25°C.

Тщательно перемешать компоненты в указанном соотношении смеси и нанести на обе склеиваемые поверхности.

Упаковка	
RAKU® TOOL PP-3350	1 kg
RAKU® TOOL PH-3905	0,50 kg

**Хранение**

Оригинальные контейнеры должны храниться в сухом месте при температуре между 15 и 30°C. При строгом соблюдении правил хранения, срок годности материала будет соответствовать указанному на этикетке. Материал в распечатанных контейнерах хранить плотно закрытым и использовать как можно скорее.

**Меры предосторожности**

При работе с материалом следить за вентиляцией рабочих мест. Соблюдайте требования техники безопасности по работе с реакционными смолами и отвердителями. Пожалуйста руководствуйтесь Паспортом Безопасности.