

MB-0600

Szerszámtábla

Poliuretán szerszámtábla idomokhoz

© RAMPF Advanced Polymers GmbH & Co. KG

MAEI - Rev.Status: 02-2024/07/01 - HU

- 1 / 2

Fő tulajdonságok

- Finom felületi struktúra
- Könnyen megmunkálható és marható
- Könnyen lezárható és lakkozható
- Széles választék vastagságban

Alkalmazások

- Általános ősmodellek
- Modellek és formák
- Vágó- mérőműszerekhez

mechanikai tulajdonságok

		Egység	MB-0600
Szín		optikai	barna
Sűrűség	ISO 1183	g/cm ³	kb. 0,60
Keménység	ISO 868	Shore D	50 - 55
Hőtágulási együttható	ISO 11359	10 ⁻⁶ K ⁻¹	50 - 55
Hőalakítási állóság, HDT	ISO 75	°C	70 - 75
Nyomószilárdság	ISO 604	MPa	15 - 20
Hajlító szilárdság	ISO 178	MPa	15 - 20

Feldolgozás

Az anyagot 20–25 °C hőmérsékleten kell feldolgozni.

Méreték

RAKU® TOOL MB-0600

1500 x 500 x 25 mm
1500 x 500 x 30 mm
1500 x 500 x 50 mm
1500 x 500 x 75 mm
1500 x 500 x 100 mm
1500 x 500 x 150 mm
1500 x 500 x 200 mm

Tárolás

Az anyagot sima, száraz helyen kell tárolni. Tárolás és szállítás közben kerülni kell az erős hőmérsékletingadozást.



Munkavédelem

Megmunkálás közben gondoskodjon a munkahely megfelelő szellőzéséről. Ugyanakkor be kell tartani a Szakmai Szövetség ipari higiéniai védelmi előírásait a reakciógyanta és katalizátor kezelésekor. Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó biztonsági adatlapokat.

Ragasztókkal és javítópasztával kapcsolatos információkat lásd a megfelelő műszaki adatlapokon.