

SB-0080

Szerszámtábla

Poliuretán tömbanyag stílus- és formatervezéshez

© RAMPF Advanced Polymers GmbH & Co. KG

MAEI - Rev.Status: 02-2024/07/01 - HU

- 1 / 1

Fő tulajdonságok

- Marás közben stabil
- Hőálló 100 °C-ig
- Oldószerekkel szemben ellenálló
- Homogén habszerkezet

Alkalmazások

- Design tanulmányok
- CAM modellek programvizsgálatokhoz
- Alszerkezetek a szoros kontúrpassztákhoz
- Alszerkezetek clay-hez

mechanikai tulajdonságok

		Egység	SB-0080
Szín		optikai	nyers fehér
Sűrűség	ISO 1183	g/cm ³	kb. 0,080
Druckfestigkeit	ISO 604	MPa	0,5 - 1,0

Feldolgozás

Az anyagot 20–25 °C hőmérsékleten kell feldolgozni.

Méreték

RAKU® TOOL SB-0080

2500 x 1000 x 100 mm
2500 x 1000 x 200 mm
2500 x 1000 x 300 mm
2500 x 1000 x 400 mm
2500 x 1000 x 600 mm *

* igény szerint

Tárolás

Az anyagot sima, száraz helyen kell tárolni. Tárolás és szállítás közben kerülni kell az erős hőmérsékletingadozást.

Munkavédelem

Megmunkálás közben gondoskodjon a munkahely megfelelő szellőzéséről. Ugyanakkor be kell tartani a Szakmai Szövetség ipari higiéniai védelmi előírásait a reakciógyanta és katalizátor kezelésekor. Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó biztonsági adatlapokat.

Ragasztókkal és javítópasztával kapcsolatos információkat lásd a megfelelő műszaki adatlapokon.