

SB-0240**Szerszámtábla**

Poliuretán tömbanyag stílus- és formatervezéshez

Fő tulajdonságok

- Jó forgácsképződés marómegmunkálás közben
- Szerszámtábla standard méretekben és nagy méretekben
- Nagyon finom habszerkezet
- Marás közben nagyon stabil

Alkalmazások

- Beltéri- és külső modellek
- Formák kompozit prototípus darabokhoz
- Szélcsatorna modellek

mechanikai tulajdonságok

		Egység	SB-0240
Szín		optikai	sárgabarack
Sűrűség	ISO 1183	g/cm ³	kb. 0,24
Hőtágulási együttható	ISO 11359	10 ⁻⁶ K ⁻¹	60 - 70
Hőalakítási állóság, HDT	ISO 75	°C	60 - 70
Nyomószilárdság	ISO 604	MPa	2 - 4
Hajlító szilárdság	ISO 178	MPa	4 - 6

Feldolgozás

Az anyagot 20–25 °C hőmérsékleten kell feldolgozni.

Méretek

RAKU® TOOL SB-0240

1500 x 500 x 50 mm
1500 x 500 x 100 mm
1500 x 500 x 200 mm
2000 x 1000 x 50 mm
2000 x 1000 x 100 mm
2000 x 1000 x 200 mm**Tárolás**

Az anyagot sima, száraz helyen kell tárolni. Tárolás és szállítás közben kerülni kell az erős hőmérsékletingadozást.



Munkavédelem

Megmunkálás közben gondoskodjon a munkahely megfelelő szellőzéséről. Ugyanakkor be kell tartani a Szakmai Szövetség ipari higiéniai védelmi előírásait a reakciógyanta és katalizátor kezelésekor. Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó biztonsági adatlapokat.

Ragasztókkal és javítópasztával kapcsolatos információkat lásd a megfelelő műszaki adatlapokon.