

SB-0301

Szerszámtábla

Poliuretán tömbanyag stílus- és formatervezéshez

© RAMPF Advanced Polymers GmbH & Co. KG

MAEI - Rev.Status: 02-2024/07/01 - HU

- 1 / 1

Fő tulajdonságok

- Finom felületi struktúra
- Jól marható, kevés por

Alkalmazások

- Design és stylingmodellek
- Lamináló formák

mechanikai tulajdonságok

		Egység	SB-0301
Szín		optikai	sárgabarack
Sűrűség	ISO 1183	g/cm ³	kb. 0,30
Hőtágulási együttható	ISO 11359	10 ⁻⁶ K ⁻¹	65 - 70
Hőalakítási állóság, HDT	ISO 75	°C	60 - 70
Nyomószilárdság	ISO 604	MPa	5 - 8
Hajlító szilárdság	ISO 178	MPa	6 - 9

Feldolgozás

Az anyagot 20–25 °C hőmérsékleten kell feldolgozni.

Méretek

RAKU® TOOL SB-0301

2000 x 1000 x 100 mm
2000 x 1000 x 200 mm

Tárolás

Az anyagot sima, száraz helyen kell tárolni. Tárolás és szállítás közben kerülni kell az erős hőmérsékletingadozást.

Munkavédelem

Megmunkálás közben gondoskodjon a munkahely megfelelő szellőzéséről. Ugyanakkor be kell tartani a Szakmai Szövetség ipari higiéniai védelmi előírásait a reakciógyanta és katalizátor kezelésekor. Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó biztonsági adatlapokat.

Ragasztókkal és javítópasztával kapcsolatos információkat lásd a megfelelő műszaki adatlapokon.