

SB-0351

Szerszámtábla

Poliuretán tömbanyag stílus- és formatervezéshez

© RAMPF Tooling Solutions GmbH & Co. KG

MAEI - Rev.Status: 01-2021/07/01 - HU

- 1 / 1

Fő tulajdonságok

- Kemény felület alacsony sűrűséggel
- Magas mérettartás
- Marás közben nagyon stabil

Alkalmazások

- Vágó- mérőműszerekhez
- Design és stylingmodellek

mechanikai tulajdonságok

		Egység	SB-0351
Szín		optikai	sárgabarack
Sűrűség	ISO 1183	g/cm ³	kb. 0,35
Hőtágulási együttható	ISO 11359	10 ⁻⁶ K ⁻¹	60 - 70
Hőalakítási állóság, HDT	ISO 75	°C	65 - 75
Nyomószilárdság	ISO 604	MPa	7 - 10
Hajlító szilárdság	ISO 178	MPa	7 - 10

Feldolgozás

Az anyagot 20–25 °C hőmérsékleten kell feldolgozni.

Méretek

RAKU® TOOL SB-0351

1500 x 500 x 50 mm
 1500 x 500 x 75 mm
 1500 x 500 x 100 mm
 1500 x 500 x 150 mm
 1500 x 500 x 200 mm

Tárolás

Az anyagot sima, száraz helyen kell tárolni. Tárolás és szállítás közben kerülni kell az erős hőmérsékletingadozást.

Munkavédelem

Megmunkálás közben gondoskodjon a munkahely megfelelő szellőzéséről. Ugyanakkor be kell tartani a Szakmai Szövetség ipari higiéniai védelmi előírásait a reakciógyanta és katalizátor kezelésekor. Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó biztonsági adatlapokat.

Ragasztókkal és javítópasztával kapcsolatos információkat lásd a megfelelő műszaki adatlapokon.

RAMPF Tooling Solutions GmbH & Co. KG
 Robert-Bosch-Str.8 - 10 | D-72661 Grafenberg
 T+49.71 23.93 42-1600
 +49.71 23.93 42-16 66

E tooling.solutions@rampf-group.com

www.rampf-group.com

Alkalmazástechnikai ajánlásaink sokéves tapasztalatokon alapulnak és a tudomány és a gyakorlat jelenlegi szintjét képviselik. Ezek alkalmazása azonban nem kötelező és nem helyettesíti a vevő szakmai jártasságát. Nem jön létre általuk szerződéses kapcsolat, harmadik fél bármilyen jogaira vonatkozóan sem. A technikai adatlap nem minősül specifikációnak, hanem csak tájékoztató értékeket tartalmaz.