

## PP-3314 / PH-3905

### Ragasztó szerszám szerszámtáblához

Szobahőmérsékleten keményedő, kétkomponensű poliuretán

#### Fő tulajdonságok

- Színe összhangban van WB-1404-gyel
- Nagyon jó töltési és folyási tulajdonság
- Magas szilárdság és tapadás
- Gyors keményedés szobahőmérséklet

#### Alkalmazások

- Szerszám szerszámtábla ragasztása

#### Feldolgozási adatok

		Egység	PP-3314	PH-3905
Szín	optikai		olajbogyó	világos barna
Keverési arány		Súly	100	50
Sűrűség	ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	kb. 1,16	kb. 1,23

		Egység	PP-3314 / PH-3905
Fazékidő 25 °C-on	500 ml	perc	5 - 8
Minimális keményedési idő	25°C	h	4

#### Edzés után/mechanikai tulajdonságok

Edzés		Egység	PP-3314 / PH-3905
Szín		optikai	olajbogyó
Sűrűség	ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	kb. 1,20
Keménység	ISO 868	Shore D	75 - 80
Hőtágulási együttható	ISO 11359	10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	80 - 90
Hőalakítási állóság, HDT	ISO 75	°C	50 - 55
Üvegesedési hőmérséklet, Tg	DSC	°C	45 - 50
Nyomószilárdság	ISO 604	MPa	48 - 53
Hajlító szilárdság	ISO 178	MPa	55 - 60
E-modul hajlítószilárdságból	ISO 178	MPa	1.800 - 2.000

**PP-3314 / PH-3905****Ragasztó szerszám számtáblához**

Szobahőmérsékleten keményedő, kétkomponensű poliuretán

**Megmunkálási utasítások**

A feldolgozási hőmérséklet és az anyag 20–25 °C hőmérsékletű legyen.

Keverje össze jól a komponenseket a megadott keverési arányban és hordja fel a ragasztandó felület mindkét oldalára.

**Csomagolás**

RAKU® TOOL PP-3314	1 kg, 6 x 1 kg
RAKU® TOOL PH-3905	6 x 0,50 kg

**Tárolás**

Az eredeti tartályokat tömören le kell zárni és száraz helyen, 15 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten tárolni. Megfelelő tárolás esetén a termékek eltarthatósági ideje a termék címkéjén lévő idő. A kibontott tartályokat mindig le kell zárni és a lehető leghamarabb el kell dolgozni.

**Munkavédelem**

Megmunkálás közben gondoskodjon a munkahely megfelelő szellőzéséről. Ugyanakkor be kell tartani a Szakmai Szövetség ipari higiéniai védelmi előírásait a reakciógyanta és katalizátor kezelésekor. Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó biztonsági adatlapokat.