

EP-2303, EP-2304 / EH-2936-2

Pasta de reparación para placas mecanizables

Curado rápido a temperatura ambiente

Propiedades Clave

- Pot life suficiente con curado rápido a la vez
- Curado a temperatura ambiente

Aplicaciones

- Reparación de placas mecanizables

Propiedades de procesamiento

		Unidad	EP-2303	EP-2304	EH-2936-2
Color	visual		azul	verde	blanco
Relación de mezcla	-	p. en peso	100	-	50
Relación de mezcla	-	p. en peso	-	100	50
Densidad	ISO 1183	g/cm³	aprox. 0,88	aprox. 0,88	aprox. 0,83

		Unidad	EP-2303 / EH-2936-2	EP-2304 / EH-2936-2
Color		visual	azul	verde claro
Pot life a 25 °C	100 ml	min	15 - 20	15 - 20
Mecanizable después		min	90 - 120	90 - 120

Procesado

La temperatura de procesamiento y la del material deben encontrarse en un rango de entre 20 °C y 25 °C. Mezclar bien los componentes con la proporción de mezcla adecuada y aplicarlos con una espátula.

Presentación

RAKU® TOOL EP-2303	5 kg
RAKU® TOOL EP-2304	5 kg
RAKU® TOOL EH-2936-2	0,50 kg

Almacenamiento

Los recipientes originales deben almacenarse herméticamente cerrados y secos a temperaturas de entre 15 °C y 30 °C. Si se almacenan correctamente, los productos se conservarán durante el periodo de almacenamiento indicado en la etiqueta. Los contenedores abiertos deben estar siempre cerrados tras el uso y deben utilizarse en cuanto sea posible.