

PC-3406-1 / PH-3906

Za pokojové teploty licí elastomer

Polyuretanový licí systém

Vlastnosti

- Plněný, snadné odlévání
- Malé smrštění
- Velmi přesná reprodukce nejjemnějších struktur a detailů

Použití

- Reliéfové prvky pro bednění, formy pro lití betonu
- Plastové formy pro sanitární keramický průmysl např. umyvadlo, dřez

Vlastnosti při zpracování

| | | Jednotka | PC-3406-1 | PH-3906 |
|---------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|
| Barva | opticky | | šedá | bezbarvý |
| Směšovací poměr | | hmotnostní díl | 100 | 80 |
| Směšovací poměr | | objemové díly | 100 | 108 |
| Hustota | ISO 1183 | g/cm ³ | cca. 1,40 | cca. 1,04 |
| Viskozita při 25 °C | DIN 53019-1 | mPa s | 1.800 - 2.000 | 5.800 - 6.000 |

| | | Jednotka | PC-3406-1 / PH-3906 |
|---------------------------|-------------|----------|---------------------|
| Viskozita směsi při 25 °C | DIN 53019-1 | mPa s | 5.600 - 5.900 |
| Doba zpracování při 25 °C | 1000 ml | min | 15 - 20 |
| Vyformování po | | hod. | 12 |

Po vytvrzení / Mechanické vlastnosti

| | | Jednotka | PC-3406-1 / PH-3906 |
|--------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| Vytvrzení | | | 7 dní za p.t. nebo 14h při 40°C |
| Barva | | optický | šedá |
| Hustota | ISO 1183 | g/cm ³ | cca. 1,24 |
| Tvrдость | ISO 868 | Shore A | 50 - 55 |
| Pevnost v tahu | ISO 527 | Mpa | 2 - 3 |
| Prodloužení do přetržení | ISO 527 | % | 800 - 1.000 |
| Odolnost proti roztržení | DIN 53515 | N/mm | 8 - 10 |

**PC-3406-1 / PH-3906****Za pokojové teploty licí elastomer**

Polyuretanový licí systém

Zpracování

Teplota při zpracování a teplota materiálu musí být 20 - 25 °C.

Před zpracováním je třeba komponentu A dobře rozmíchat, protože přísady mají tendenci sedimentovat.

Komponenty dobře promíchejte v udaném poměru.

Balení

| | |
|----------------------|-------|
| RAKU® TOOL PC-3406-1 | 25 kg |
| RAKU® TOOL PH-3906 | 20 kg |

Skladování

Originální nádoby by měli být utěsněny a skladovány při okolní teplotě 15 - 30°C. Při správném skladování mají produkty dobu trvanlivosti udanou na štítku výrobku. Používané nádoby by měly být vždy vhodně utěsněny a spotřebovány co nejdříve.

Hygiena při práci

Během zpracování zajistěte dobré větrání na pracovišti. Zároveň je třeba dodržovat předpisy o ochraně průmyslové hygieny odpovědnosti zaměstnavatele, pokud jde o manipulaci s reakčními pryskyřicemi a jejich tvrdidly. Dodržujte příslušné bezpečnostní listy.