

Sistema Epoxi de Infusión

Resistente a la deformación por calor

Propiedades Clave

- Resistente a la temperatura hasta 110 °C
- Buenas propiedades de flujo
- Sin carga, viscosidad baja
- Buenas propiedades de humectación

Aplicaciones

- Infusión de resina
- RTM

Propiedades de procesamiento

| | | Unidad | EI-2500 | EH-2971 |
|--------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| Color | visual | | incoloro | amarillento |
| Relación de mezcla | | p. en peso | 100 | 30 |
| Densidad | DIN 2811-1 | g/cm ³ | aprox. 1,17 | aprox. 0,97 |
| Viscosidad a 25 °C | DIN 53019-1 | mPa s | 800 - 1.300 | 15 - 25 |

| | | Unidad | EI-2500 / EH-2971 |
|---------------------------------|-------------|--------|-------------------|
| Viscosidad de la mezcla a 25 °C | DIN 53019-1 | mPa s | 300 - 700 |
| Pot life a 25 °C | 500 ml | min | 70 - 80 |
| Espesor de capa | | mm | 8 |
| Tiempo de desmoldeo | | h | 16 |

Propiedades Mecánicas del material curado

| Curado | | Unidad | EI-2500 / EH-2971 |
|--------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Color | | visual | amarillento |
| Densidad | ISO 1183 | g/cm ³ | aprox. 1,10 |
| Temperatura de deformación | ISO 75 | °C | 100 - 110 |
| Temperatura de transición vítrea, Tg | DSC | °C | 110 - 115 |
| Resistencia a flexión | ISO 178 | MPa | 120 - 130 |
| Módulo a flexión | ISO 178 | MPa | 2.800 - 3.300 |



Procesado

La temperatura de procesamiento y la del material deben encontrarse en un rango de entre 20 °C y 25 °C.

Mezclar bien los componentes con la proporción de mezcla adecuada.

Se recomienda la evacuación.

Las propiedades mecánicas y la resistencia a la temperatura solo se obtienen si se lleva a cabo un postendurecimiento correspondiente a la recomendación de curado.

Proceso de poscura recomendado

Después de un curado inicial de 12-24 horas a temperatura ambiente, las piezas deben calentarse gradualmente a 120 °C y deben postendurecerse durante 14 horas a 120 °C. A continuación se debe enfriar el componente lentamente. Los tiempos de curado a temperatura ambiente y el tiempo de calentamiento y enfriamiento depende en cada caso del espesor de la capa del componente.

Presentación

| | |
|--------------------|---------------|
| RAKU® TOOL EI-2500 | 200 kg, 20 kg |
| RAKU® TOOL EH-2971 | 3 kg |

Almacenamiento

Los recipientes originales deben almacenarse herméticamente cerrados y secos a temperaturas de entre 15 °C y 30 °C. Si se almacenan correctamente, los productos se conservarán durante el periodo de almacenamiento indicado en la etiqueta. Los contenedores abiertos deben estar siempre cerrados tras el uso y deben utilizarse en cuanto sea posible.

Precauciones de manejo

Durante el procesamiento es necesario asegurarse de que el lugar de trabajo está bien ventilado. También se deben respetar las normas de protección de higiene industrial de la correspondiente asociación profesional para el uso de resinas de reacción y sus endurecedores. Tenga en cuenta las hojas de seguridad correspondientes.