

## SB-0301

### Blokový materiál

Polyuretanový blokový materiál pro styling & design

#### Vlastnosti

- Jemná povrchová struktura
- Dobře obrobitelný, malá prašnost

#### Použití

- Design a Styling modely
- Laminační formy

#### Mechanické vlastnosti

		Jednotka	SB-0301
Barva		optický	meruška
Hustota	ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	cca. 0,30
Koeficient teplotní roztažnosti	ISO 11359	10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	65 - 70
Teplotní tvarová stálost, HDT	ISO 75	°C	60 - 70
Pevnost v tlaku	ISO 604	Mpa	5 - 8
Pevnost v ohybu	ISO 178	Mpa	6 - 9

#### Zpracování

Materiál by měl být zpracováván při teplotě v rozmezí 20-23°C.

#### Rozměry

RAKU® TOOL SB-0301

2000 x 1000 x 100 mm  
2000 x 1000 x 200 mm

#### Skladování

Materiál by měl být skladován rovnoměrně a na suchém místě. Během skladování a přepravy je třeba zabránit teplotním změnám.

#### Hygiena při práci

Během zpracování zajistěte dobré větrání na pracovišti. Zároveň je třeba dodržovat předpisy o ochraně průmyslové hygieny odpovědnosti zaměstnavatele, pokud jde o manipulaci s reakčními pryskyřicemi a jejich tvrdidly. Dodržujte příslušné bezpečnostní listy.

**Informace o lepidlech a opravných tmelech naleznete v příslušných technických listech.**