

## CB-6700

### Close Contour Block

Odlew epoksydowy

#### Własności podstawowe

- Bardzo drobna struktura powierzchni
- Dobre własności frezowania
- Dobra stabilność wymiarowa
- Odporność na temperaturę do 130 °C

#### Zastosowanie

- Narzędzia do układania prepregów
- Narzędzia do termoformowania

#### Właściwości mechaniczne

		Jednostka	CB-6700
Barwa		wizualnie	jasnozielony
Gęstość	ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	ok. 0,70
Twardość	ISO 868	Shore D	70 - 75
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	ISO 11359	10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	35 - 45
Temperatura ugięcia, HDT	ISO 75	°C	130 - 140
Wytrzymałość na zginanie	ISO 178	MPa	40 - 50
Wytrzymałość na ściskanie	ISO 604	MPa	60 - 70
E-Moduł na ściskanie	ISO 604	MPa	2.300 - 2.800

#### Przetwarzanie

Materiał powinien być przetwarzany w temperaturze 20–25 °C.

#### Magazynowanie

Materiał należy przechowywać na płasko w suchym miejscu. Podczas przechowywania i transportu należy unikać silnych wahań temperatury.

#### Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas obróbki należy zapewnić dobrą wentylację w miejscu pracy. Jednocześnie należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących bezpieczeństwa pracy z żywicami reakcyjnymi i ich utwardzaczami. Proszę zapoznać się z odpowiednimi kartami charakterystyki.