# RAKU® TOOL

# SB-0080

## Płyty

Płyta poliuretanowa stylizacyjna



### Własności podstawowe

- Stabilna podczas frezowania
- Odporność na temperaturę do 100 °C
- Odporność na rozpuszczalniki
- Jednorodna struktura pianki

### Zastosowanie

- Studia projektowe
- Łatwe modelowanie przy pomocy programu CAD CAM
- Podbudowy dla past Close Contour
- Podbudowy dla gliny

### Właściwości mechaniczne

| | | Jednostka | SB-0080 |
|---|---|---|---|
| Barwa | | wizualnie | zgaszona biel |
| Gęstość | ISO 1183 | g/cm³ | ok. 0,080 |
| Wytrzymałość na ściskanie | ISO 604 | MPa | 0,5 - 1,0 |

### Przetwarzanie

Materiał powinien być przetwarzany w temperaturze 20–25 °C.

| Wymiary | |
|---|---|
| RAKU® TOOL SB-0080 | 2500 x 1000 x100 mm<br>2500 x 1000 x200 mm<br>2500 x 1000 x300 mm<br>2500 x 1000 x400 mm<br>2500 x 1000 x600 mm * |

* na żądanie

### Magazynowanie

Materiał należy przechowywać na płasko w suchym miejscu. Podczas przechowywania i transportu należy unikać silnych wahań temperatury.

### Środki ostrożności

Podczas obróbki należy zapewnić dobrą wentylację w miejscu pracy. Jednocześnie należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących bezpieczeństwa pracy z żywicami reakcyjnymi i ich utwardzaczami. Proszę zapoznać się z odpowiednimi kartami charakterystyki.

**Informacje dotyczące klejów i szpachli można znaleźć w odpowiednich indywidualnych kartach technicznych.**

RAMPF Advanced Polymers GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Str.8 - 10 | D-72661Grafenberg
T+49.71 23.93 42-0

E advanced.polymers@rampf-group.com
www.rampf-group.com

Nasze zalecenia techniczne dotyczące zastosowań zostały opracowane na podstawie wieloletniego doświadczenia i bazują na obecnym stanie wiedzy oraz praktyki. Jednak są one niewiążące i nie zwalniają nabywcy z obowiązku sprawdzenia zdatności do zastosowania. Nie powstaje umowny stosunek prawny, także w odniesieniu do ewentualnych praw własności podmiotów trzecich. Karta techniczna nie stanowi specyfikacji, lecz zawiera jedynie wartości orientacyjne.