

## EP-2305, EP-2306 / EH-2936-2

### Pâte de réparation pour planches

Durcissement rapide à température ambiante

#### Caractéristiques

- Durée de vie en pot suffisante pour prise rapide
- Durcit à température ambiante

#### Applications

- Réparation de planches usinables

#### Propriétés physiques

		Unité	EP-2305	EP-2306	EH-2936-2
Couleur	visuelle		apricot	brun	blanc
Proportion de mélange	-	en poids	100	-	50
Proportion de mélange	-	en poids	-	100	50
Densité	ISO 1183	g/cm³	env. 0,60	env. 0,77	env. 0,83

		Unité	EP-2305 / EH-2936-2	EP-2306 / EH-2936-2
Couleur		visuel	apricot	brun
Pot life à 25 °C	100 ml	min	15 - 20	15 - 20
Usinage possible		min	90 - 120	90 - 120

#### Mise en œuvre

La température d'usinage et celle du matériau doivent se situer entre 20°C et 25°C.

Bien mélanger les composants en respectant le rapport indiqué et appliquer avec la spatule.

#### Conditionnement

RAKU® TOOL EP-2305	3 kg
RAKU® TOOL EP-2306	3 kg
RAKU® TOOL EH-2936-2	0,50 kg

#### Stockage

Les conteneurs d'origine doivent être fermés hermétiquement et stockés au sec à une température entre 15°C et 30°C. En cas de stockage conforme, les produits bénéficient de la durée de stockage indiquée sur leur étiquette. Les conteneurs ouverts doivent toujours être fermés et utilisés le plus rapidement possible.

#### Précautions d'emploi

Lors de l'usinage, il faut veiller à ce que le lieu de travail soit bien aéré. De même, Il est indispensable lors de la manipulation d'observer strictement les mesures d'hygiène de travail appropriées. Veuillez respecter les fiches de données de sécurité correspondantes.