

#### Propiedades Clave

- Con carga, fácil de colar
- Poca contracción
- Reproducción muy precisa de las estructuras y detalles más delicados

#### Aplicaciones

- Esterillas de estructura para elementos de encofrado, moldes de fundición de hormigón
- Moldes de plástico para la industria de cerámica sanitaria, p. ej. lavabos, fregaderos

#### Propiedades de procesamiento

		Unidad	PC-3406-1	PH-3906
Color	visual		gris	incolore
Relación de mezcla		p. en peso	100	80
Relación de mezcla		p. en vol.	100	108
Densidad	DIN 2811-1	g/cm <sup>3</sup>	aprox. 1,40	aprox. 1,04
Viscosidad a 25 °C	DIN 53019-1	mPa s	1.800 - 2.000	5.800 - 6.000

		Unidad	PC-3406-1 / PH-3906
Viscosidad de la mezcla a 25 °C	DIN 53019-1	mPa s	5.600 - 5.900
Pot life a 25 °C	1000 ml	min	15 - 20
Tiempo de desmoldeo		h	12

#### Propiedades Mecánicas del material curado

		Unidad	PC-3406-1 / PH-3906
Curado			7 días a temperatura ambiente o 14h a 40°C
Color		visual	gris
Densidad	ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	aprox. 1,24
Dureza	ISO 868	Shore A	50 - 55
Resistencia a tracción	ISO 527	MPa	2 - 3
Elongación a la rotura	ISO 527	%	800 - 1.000
Resistencia al desgarro	DIN 53515		8 - 10



## Procesado

La temperatura de procesamiento y la del material deben encontrarse en un rango de entre 20 °C y 25 °C. El componente A debe removerse correctamente antes de utilizarse, ya que los aditivos tienden a sedimentarse. Mezclar bien los componentes con la proporción de mezcla adecuada.

## Presentación

RAKU® TOOL PC-3406-1	25 kg
RAKU® TOOL PH-3906	20 kg

## Almacenamiento

Los recipientes originales deben almacenarse herméticamente cerrados y secos a temperaturas de entre 15 °C y 30 °C. Si se almacenan correctamente, los productos se conservarán durante el periodo de almacenamiento indicado en la etiqueta. Los contenedores abiertos deben estar siempre cerrados tras el uso y deben utilizarse en cuanto sea posible.

## Precauciones de manejo

Durante el procesamiento es necesario asegurarse de que el lugar de trabajo está bien ventilado. También se deben respetar las normas de protección de higiene industrial de la correspondiente asociación profesional para el uso de resinas de reacción y sus endurecedores. Tenga en cuenta las hojas de seguridad correspondientes.